PATTEX neoprene

GD Industrie
des produits conçus pour les professionnels

Colle de contact liquide pour l'assemblage et le placage multi-materiaux

- Assemblage et placage multi-matériaux
- Tack initial élevé
- Temps de travail 2h
- Sans toluène
- Peut être appliqué en pistolet (en association avec Pattex Diluant et Nettoyant)

UTILISATIONS

Permet de coller bois, stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc, céramique, verre, porcelaine, feutre, cuir, liège sur bois ou entre eux.
– Permet le collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées, etc...)
– Peut également s'utiliser pour l'application de certains revêtements de sol plastiques, linoléum envers jute, caoutchouc, en dalles ou en lés, pour lesquels la pose par double encollage est actuellement la solution la plus préconisée
– S'emploie aussi pour la mise en oeuvre de revêtements vinyliques pour marches intégrales d'escalier, nez de marches souples ou profilés en caoutchouc ou en PVC.
– Ne convient pas pour les feuilles de PVC minces ou tissus d'ameublement en PVC enduit ou expansé, le polyéthylène, le Téflon et le polystyrène expansé ou extrudé

CONDITIONNEMENT

TYPE D'EMBALLAGE	POIDS NET PAR EMBALLAGE	PALETTISATION
étui	125 grs	36 cartons de 36 étuis
Boite	300 grs	72 cartons de 12 boites
boite	650 grs	36 cartons de 12 boites
Seau	2.5 l	54 cts de 2 bidons
bidon	4.5 kg	20 cartons de 4 bidons
Fut	24 kg	16 futs

PREPARATION DES SURFACES

ASSEMBLAGE :
– les surfaces à encoller doivent être solides, propres, régulières, sèches (8-12% d'humidité maximum pour le bois), exemptes de graisse et de poussière.
– le cas échéant, nettoyer les surfaces à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant
– rendre rugueuses les surfaces lisses et brillantes. Pré-encoller les fonds poreux ou absorbants. Stabiliser les matériaux à coller et la colle à la même température avant d'effectuer l'encollage (+18°C à +25°C)

POSE DE REVETEMENTS DE SOL :
– les supports doivent être stables, sains, lisses, secs, propres, plans, non friables, sans fissure, secs et non exposés à des remontées d'humidité, résistants aux tensions, exempts de graisse ou de cire, et conformes aux règles professionnelles et aux documents de référence du CSTB.

MODE D'EMPLOI

Homogénéiser soigneusement la colle avant emploi.

ASSEMBLAGE :
– Appliquer une couche régulière de Pattex Néoprène Liquide sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule finement dentelée ou d'un pinceau à poils courts.
– Dans le cas de surfaces importantes, appliquer la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de la largeur sur l'autre face.Laisser gommer la colle pendant 10-20 min, selon les matériaux et les conditions atmosphériques. Le film de colle doit être sec au toucher avant la mise en contact.
– Assembler les 2 pièces, toute rectification est alors impossible.
– Exercer sur la pièce assemblée une pression courte et forte à l'aide d'un rouleau maroufleur Pattex (en passes croisées).
– Pour les pièces de grandes dimensions, les stratifiés et les métaux, utiliser de préférence une presse. La résistance du collage est fonction de l'intensité de la pression et non de sa durée. La pièce assemblée peut être affleurée et travaillée aussitôt après la mise en contact.

POSE DE REVETEMENTS DE SOL :
– Ne pas diluer la colle. Appliquer uniformément la colle sur le support et sur l'envers du revêtement à l'aide d'une spatule appropriée.
– Pour l'encollage du caoutchouc, du liège, du linoléum, des revêtements à envers rugueux, utiliser la spatule S1.
– Laisser gommer la colle pendant 10 à 20 min environ jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher.
– Appliquer le revêtement de sol. Toute rectification est alors impossible.
– Maroufler soigneusement toute la surface du revêtement.
– N'effectuer la soudure du revêtement qu'après un délai de 24 h.

FICHE TECHNIQUE

OBSERVATIONS

– La reconnaissance des supports appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves, et proposer les solutions.
– Pour une application au pistolet, ou en cas d'évaporation d'une partie des solvants, diluer la colle avec Pattex Diluant et Nettoyant (30% maximum).
– En cas d'assemblage de grandes surfaces, intercaler entre elles des feuilles de papier Kraft ou des lattes en bois pour bien ajuster les surfacer à coller et effectuer un collage progressif.
– Pour tous les collages devant résister à des températures supérieures à 90°C, utiliser Pattex Néoprène Spéciale Hautes Températures
– Travailler à l'abri des courants d'air pour éviter toute condensation.
– En cas d'épaississement de la colle lors d'un stockage au froid, ramener tout doucement la colle à sa température d'utilisation avant emploi.
– En assemblage, lorsque le temps ouvert est dépassé, réactiver le film de colle à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant ou à la chaleur (sans utiliser une flamme).
– Lors d'une pose sur sols chauffants ceux-ci doivent être conformes aux DTU en vigueur et au cahier des charges du CSTB.
– Bien respecter les délais de séchage de la dalle et/ou de la chape.

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.

Compte tenu de l'évolution technique permanente, les informations ci-dessus peuvent être mises à jour sans préavis. De ce fait il appartient à l'utilisateur de s'assurer que la présente fiche technique n'a par été modifiée par une édition plus récente.

SECURITE / PRECAUTIONS D'EMPLOI

– Irritant pour la peau et les yeux
– l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
– l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges
– conserver hors de la portée des enfants
– conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé
– éviter l'accumulation de charges électrostatiques
– conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles
– en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
– En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
– utiliser seulement dans des zones bien ventilées

DONNES TECHNIQUES

couleur	jaune
consistance	fluide
densité	env. 0.90
consommation	125 à 175/m² par face à encoller
temps de gommage	10 à 20 min selon la température et l'humidité ambiantes
temps ouvert	2h
temps de prise	résistance finale après 72h
résistance mécanique du collage	70 kg/cm²
résistance à l'eau	résiste à l'humide temporaire mais ne convient pas pour des applications soumises à des expositions permanentes a l'eau. Dans ce cas, utiliser Pattex bois Extérieur
résistance à la température	- du collage : jusqu'à +90°C
etiquetage de danger	oui
Stockage	12 mois, au sec et à l'abri du gel